



## ARTÍSTICO - CREATIVO (Yanar Döner)

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silinebilen, ışığa, bakış açısına ve zemin rengine göre renk ve parlaklığı değişebilen dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk: 1,05 ± 0,02 g/ml

### UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka **Bianca iç Cephe Macunu** ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine **Bianca Vals Su Bazlı Saten Astarı** uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Astar uygulamasından sonra duvar boyası 2 kat halinde yüzeye uygulanmalıdır. En belirgin yanar döner efekt zemindeki boya renginin siyah olması durumunda elde edilir. Boya kuruduktan sonra **Bianca Artístico-Creativo** rulo veya fırça ile yüzeye uygulanır ve henüz yaşken dekoratif amaçlı uygulama aletleri kullanılarak istenilen desen oluşturulur. +10°C ile +30°C' ler arasında uygulama yapılmalıdır.

Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten alçı kullanılmamalıdır. Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.

### İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

### KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30 dakika

Tam kuruma: 24 saat

Katlar arası bekleme süresi: 6 saat

### BOYANABİLEN ALAN

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 3 kat toplamda 145 - 190 ml/m<sup>2</sup>'dir. 1 litre ile 3 kat toplamda 5 - 6,5 m<sup>2</sup> yer boyanabilir. Tek katta ise 40 - 70 ml/m<sup>2</sup> sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Ağız açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

### AMBALAJ:

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 lt.

### ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI

• Cilt Hassas 1A; H317

### ZARARLILIK İFADELERİ

• H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM İFADELERİ

#### - Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçınınız.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayınız.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.

#### -Müdahale

- P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakınız)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayınız.

#### -Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapınız. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

### UYARI KELİMESİ

Dikkat

### ZARARLILIK İŞARETLERİ

