



## ARTİSTİCO - MADREPERLA (İnci Dokulu Sedef)

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silinebilen, İnci doku parlaklığında dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık 60°: 44± 5 gloss

Yoğunluk: 1,05 ± 0,02 g/ml

### UYGULAMA

Uygulama yapılacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka **Bianca iç Cephe Macunu** ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine **Bianca Vals Su Bazlı Saten Astarı** uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Fonda renk farklılığı isteniyorsa ilk kat ve ikinci kat olarak duvar boya uygulaması üzerine, **Bianca ArtisticoMadreperla (İnci Dokulu Sedef)**, saten rulo ile tek kat olarak uygulanır ve kurmadan ikinci bir kişi tarafından istenen desen verilir. Fonda renk farklılığı istenmiyorsa, saten rulo ile normal boya gibi yüzeye tek kat olarak uygulanır. İlk kat boya kuruduktan sonra, ikinci kat ince tüylü rulo yardımı ile yüzeye uygulanır ve boya henüz yaş iken Efekt ruloları, deniz süngeri, güderi gibi uygulama aletleri ile desen verilir. +10°C ile +30°C'ler arasında uygulama yapılmalıdır. Bianca Özel Efektli ve Dokulu Ürünler Kataloğu dışında talep edilen renklerde, uygulama yöntemlerinden dolayı, renk tonu farkı oluşabilir. Bu durumlarda numune çalışması yapılması tavsiye edilir. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır. Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.

### İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır. İnceltilemez.

### KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30 dakika

Tam kuruma: 24 saat

Katlar arası bekleme süresi: 6 saat

### BOYANABİLEN ALAN

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 3 kat toplamda 145 - 190 ml/m<sup>2</sup>'dir. 1 litre ile 3 kat toplamda 5 - 6,5 m<sup>2</sup> yer boyanabilir. Tek katta ise 40 - 70 ml/m<sup>2</sup> sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Ağız açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

### AMBALAJ

0,75/ 2,50/ 7,50/ 15,00 lt.

### ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI

• Cilt Hassas 1A; H317

### ZARARLILIK İFADELERİ

• H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM İFADELERİ

#### - Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

#### -Müdahale

- P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

#### -Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların BertarafYönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

### UYARI KELİMESİ

Dikkat

### ZARARLILIK İŞARETLERİ

