



ISIYA DAYANIKLI BOYA

Silikon reçine esaslı, alüminyum pigment ihtiva eden örtme gücü yüksek sonkat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

- 600°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Metalik Gri rengindedir.
- Uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışır.
- Silikon reçine esaslıdır.
- Her türlü metal yüzeyde; baca, soba ve egzost borularında yüksek ısıya dayanım amaçlı güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarında tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. Her katta 10-15µ kuru film kalınlığında fırça veya havasız tabanca ile tatbik edilir. Katlar arasında on iki saat kuruma beklenmelidir. Sistemin işletmeye alınmasında boya filminin kurumuş olmasına dikkat edilmeli ve sıcaklık yavaş yavaş arttırılmalıdır.

İNCELTME

Gerektiği hallerde %5-10 oranında **Bianca Isiya Dayanıklı Boya Tineri** ile inceltiler.

KURUMA SÜRESİ (20°C)

İlk kuruma	:	1 saat
İkinci kat uygulama	:	12 saat
Tam Sertleşme	:	24 saat

BOYANABİLEN ALAN

0,85 - 0,010 lt/m² (tek katta) 0,085 - 0,100 kg/m² (tek katta).

PARLAMA NOKTASI

>12°C

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığı almayan 5°C - 35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

AMBALAJ

15,00 lt.

ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

ÖNLEM İFADELERİ

-Tebdir

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.

P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.

P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.

P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.

P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P303+P361+P353: Deri (veya saç) İle Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İŞARETLERİ

