



Artístico - Madreperla (İnci Dokulu Sedef)

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, İnci dokulu, parlak, silinebilir, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

Özellikleri

Parlaklık 60°: 44± 5 gloss

Yoğunluk: 1,05 ± 0,02 g/ml

Uygulama

Uygulama yapılacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka **Bianca iç Cephe Macunu** ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine **Bianca Vals Astar** uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Fonda renk farklılığı isteniyorsa ilk kat ve ikinci kat olarak duvar boya uygulaması üzerine, **Bianca Artístico Madreperla**, saten rulo ile tek kat olarak uygulanır ve kurumadan ikinci bir kişi tarafından istenen desen verilir. Fonda renk farklılığı istenmiyorsa, saten rulo ile normal boya gibi yüzeye tek kat olarak uygulanır. İlk kat boya kuruduktan sonra, ikinci kat ince tüylü rulo yardımı ile yüzeye uygulanır ve boya henüz yaş iken efekt ruloları, deniz süngeri, güderi gibi uygulama aletleri ile desen verilir. +10°C ile +30°C'ler arasında uygulama yapılmalıdır. Bianca Özel Efektli ve Dokulu Ürünler Kataloğu dışında talep edilen renklerde, uygulama yöntemlerinden dolayı, renk tonu farkı oluşabilir. Bu durumlarda numune çalışması yapılması tavsiye edilir. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır. Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30 dakika

Tam kuruma: 24 saat

Katlar arası bekleme süresi: 6 saat

Boyanabilen Alan

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 3 kat toplamda 145 - 190 ml/m²'dir. Tek katta ise 40 - 70 ml/m² sarfiyat yapmaktadır.

1 litre ile 3 kat toplamda 5 - 6,5 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama

Ağzı açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

• Cilt Hassas 1A; H317

Zararlılık İfadeleri

• H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri

- Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P302+P352: Deri ile temas halinde iss: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Dikkat

Zararlılık İşaretleri

