



Organik Kaplama

Akrilik emülsiyon esaslı, elastik, üstün darbe dayanımı ve su geçirimsiz özelliğe sahip, kullanıma hazır dekoratif son kat dış cephe kaplamasıdır.

Kullanım Alanları

Dış cephe ısı yalıtım sisteminde sıva filesi ile birlikte mantolama sıvası olarak kullanılır.

Özellikleri

- Darbelere karşı çok dayanıklıdır.
- Çok esnektir, çatlamaz.
- Çok iyi gerilme dayanıklılığına sahiptir.
- Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini etkilemez.
- Su buharı geçirgendir.
- Su ve neme çok dayanıklıdır.
- Alkalik ortamlara dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri

Parlaklık	: mat ≤ 10 gloss
Tane büyüklüğü	: $< 1500 \mu m$
Su buharı aktarım hızı	: $S_d < 0,14 m$
Su aktarım hızı	: sınıf w3 $\leq 0,1 kg/m^2.h^{1/2}$
Ph	: 8 ± 1

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.

Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzey astarlanmalıdır.

Uygulama

Homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Sıvanın çeşitli sebeplerden suyunu kaybettiği durumlarda, içine uygulama kıvamına gelinceye kadar ilave edilen temiz su dışında hiçbir malzeme katılmamalıdır. Çelik mala ile tane boyutunda ve homojen kalınlıkta yayınız. Beklemeden plastik mala ile dairesel hareketler yaparak desen kazandırılmalıdır. Bu işlem süresince ara verilmemeli ve plastik mala kısa aralıklar ile temizlenmelidir. Birbiri ile bağlantılı yüzeyler ek yeri yapmaması için tek uygulamada kaplanmalı, ara verilmemelidir.

Oluşabilecek ton farklılıklarından korunmak için aynı şarj numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Farklı şarjlar kullanılacak olması durumunda gereken tüm miktar önceden karıştırılmalıdır.

Uygulama ve kuruma sırasında hava sıcaklığı $+5^{\circ}C$ ile $+35^{\circ}C$ arasında olmalıdır. Direkt güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün prizini alana kadar dondan ve yağıştan korunmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. İnceltmez. Yabancı madde, dolgu maddesi, çimento ve benzerlerini eklemeyiniz.

Kuruma Süresi ($20^{\circ}C$ ve %65 nispi nemde)

Yüzey kuruması: 24 saat

Tam kuruma: 3 gün

Düşük sıcaklık ve yüksek nem kuruma süresini uzatır.

Kaplanabilen Alan

Yaklaşık 2,5 - 3 kg/m²

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

Depolama

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda) orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay saklanabilir.

Ambalaj

25,00 kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.
S29: Kanalizasyona ulaşmasına engel olunuz.
S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.