Грунтовка для Грубого Бетона

Грунтовка для необработанного бетона с белым пигментом на основе акриловой кополимерной эмульсии, обладающая свойством заполнения поверхности.

Область применения

Используется в качестве грунтовки с целью улучшения прилегания и увеличения срока эксплуатации на поверхностях из необработанного бетона с повышенным впитыванием воды, на стенах и потолках, под штукатурку на цементной и в особенности на гипсовой основе.

Характеристики

- Устанавливает связь между гипсом и поверхностью.
- Обеспечивает высокую влагостойкость.
- Увеличивает срок эксплуатации гипса.

Применение

Поверхности, на которые будет наноситься **грунтовка для грубого бетона bianca** должны быть обезжиренными, очищенными от любой грязи, пыли, сухими и чистыми. **Грунтовка для грубого бетона bianca** наносится валиком в один слой. Через 6 часов после нанесения **грунтовка для грубого бетона bianca** можно перейти к использованию гипса. Необходимо следить, чтобы температура поверхности и окружающей среды во время работ была между +5ºc и +30ºc. Максимум в течение 7 дней после нанесения грунтовка для грубого бетона **bianca** обязательно необходимо перейти к нанесению штукатурки, гипса.

Приготовление

Разводить водой в соотношении максимум 20 %.

Время сушки (20ºC)

До нанесения гипса: 6 часов

Покрываемая площадь

В зависимости от метода нанесения и поверхности 1 килограмм грунтовки наносится в один слой на поверхность площадью 3 – 5 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

3,00 / 12,00 Кг

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- ВО время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.