



Biancalite Dış Cephe Boyası (Grenli)

Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, grenli, yüksek örtme gücüne sahip, mat dış cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü beton, yong, briket, eternit gibi yapı elemanlarının dış yüzeylerinde dekoratif ve izolasyon amaçlı olarak güvenle kullanılır.

Özellikleri

- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Alkali, tuz ve kimya direnci çok yüksektir.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Teneffüs kabiliyetiyle yüzeylerde oluşan nemi dışarı bırakır.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Her türlü iklim şartlarında uygulanabilir.
- Nemli ve rutubetli yüzeylere uygulanabilir.
- Diğer dış cephe ürünlerine göre neme extra dayanıklıdır.

Uygulama

Biancalite Grenli Dış Cephe boya uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarında arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Çatlaklar akrilik esaslı macun ile tamir edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra **Biancalite Şeffaf Astar** fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. 18 saat sonra **Biancalite Grenli Dış Cephe** boya uygulaması tek kat olarak yapılır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır, inceltmeden uygulayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Toz Tutmama: 4 - 6 saat
Sertleşme Kuruması: 72 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1,5 - 3 m² alan tek kat boyanır.

Parlama Noktası

46°C

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Kans. 1B; H350: Kansere yol açabilir.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

