



Biferro - Antikorozyif Boya

Alkid reçine esaslı, demiroksit ve antikorozyif pigment karışımı içeren hızlı kuruyan, korozyona dayanıklı dekoratif son kat boyadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Yüzey hazırlığı yapılmış her türlü metal yüzeylere, metal iç-dış mobilya aksesuarlarında ve çelik konstrüksiyonlarda kullanılır. Dekoratif görüntüsü nedeniyle beton ve ahşap yüzeylerde de güvenle kullanılır.

Özellikleri

- Yapısındaki pigmentlerden dolayı yüzeyin maruz kalabileceği atmosferik neme ve korozyona karşı dayanıklı film tabakası oluşturur.
- Yüzey toleranslı boya olduğundan paslı yüzeylere uygulanabilir.
- Hızlı kurur.

Uygulama

Boya işleme başlamadan önce yüzeyi kir, toz, yağ ve tabaka halinde olabilecek pastan uygun bir yöntem kullanarak temizleyiniz. Uygulamaya başlamadan önce kutuyu iyice karıştırınız. (Kutu kapağı açılmadan önce çalkalama yeterli değildir.) Püskürtme ile uygulama durumunda %25 oranında Tiner ilave ediniz ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırınız. Yeni veya paslı yüzeyler için 3 kat, eski boyalı yüzeyler için 2 kat uygulama yapılmalıdır. 5°C'nin altında ortam ve 30°C'nin üzerindeki yüzey sıcaklıklarında uygulama yapmaktan kaçınınız. Katlar arasındaki 15 - 20 dakika ara ile 2 - 3 kat uygulama yapılmalıdır. (Katlar arasındaki uygulama 3 saati geçmemelidir.)

İnceltme (Hacimce)

Püskürtme ile uygulamada **Bianca Selülozik Tiner** ile %25 oranında inceltme yapılır.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 15 - 30 dakika
Toz Tutmama Süresi: 30 - 60 dakika
Sert Kuruma Süresi: 48 saat
Tam Kürlenme Süresi: 6 hafta

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

- P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

- Depolama

- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

- Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

