



İmport Sentetik

Alkid reçine esaslı, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip son kat parlak boyadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Demir konstrüksiyonlarda, kapı, pencere, parmaklık, ahşap v.b. yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde parlak son kat boya olarak kullanılır.

Özellikleri

- Zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karşı maksimum dirençtedir.
- Darbelere ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır.
- Yüksek ve kalıcı parlaklıktadır.
- Sararmaya karşı maksimum dirençtedir.
- Mükemmel kapatma ve yayılma özelliğine sahiptir.
- Fırça izi ve akma yapmaz.
- Fırça ile kolay işlenir.

Uygulama

Boya ve astar uygulanacak yüzeyler, kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeydeki eski, gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya yapılmamalıdır. Yüzeydeki bozukluklar uygun macun kullanılarak düzeltilmeli ve macun kuruyup zımparalanmadan herhangi bir işlem yapılmamalıdır. Yüzey özelliğine bağlı olarak en az bir kat astar kullanılmalıdır.

A) Ahşap Yüzeylerde: 1 kat **Bianca Ahşap Koruyucu** ve ardından sentetik macun ile tamirat yapılmalı, yüzeydeki çıkıntı ve pürüzler zımparalanmalıdır. Ardından 1 kat **Bianca Sentetik Astar** uygulaması yapılır. Yüzeye uygun astar uygulamasından sonra 12 saat beklenir. Fırça veya rulo ile katlar arasında 24 saat bekleyerek 2 kat **Bianca İmport Sentetik Boya** uygulaması yapılır.

B) Metal Yüzeylerde: Astar olarak 1 kat **Bianca Antipas** uygulanır. Ardından 1 kat **Bianca Sentetik Astar** uygulaması yapılır. Yüzeye uygun astar uygulamasından sonra 12 saat beklenir. Fırça veya rulo ile katlar arasında 24 saat bekleyerek 2 kat **Bianca İmport Sentetik Boya** uygulaması yapılır.

İnceltme (Hacimce)

Bianca Sentetik Tiner ile % 10 - 15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Toz Tutmama: 4 - 6 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 15 - 20 m² alan tek kat boyanır.

Parlama Noktası

38°C

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,25 / 0,75 / 2,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- BHOT Tek. Mrz. 3, H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul Kronik 3, H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri

- EUH066: Tekrarlanan maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
- P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
- P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
- P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
- P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
- P304+P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P303+P361+P353: Deri (veya saç) İle Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
- P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
- P331: Kusturmayın.
- P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

- P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
- P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

