



Mat Sentetik

Alkid reçine esaslı, silinebilir nitelikte sentetik mat son kat iç cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Alçı macun, alçıpan, sıva, beton, tuğla, demir konstrüksiyonlar, ahşap v.b. her türlü yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde koruyucu ve dekoratif olarak kullanılır.

Özellikleri

- Sürtünme ve yıkanmaya karşı kalite performansı yüksektir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel bir bütünlüşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Kaliteli pigment yapısı sayesinde renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir.
- Uygulama sırasında yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

Uygulama

A) Yeni Boyanacak Yüzeyler: Uygulama yapılacak yüzey, macun, sentetik pasta veya saten alçı işlemleri yapılmış, kuru, tozsuz ve temiz olmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya uygulaması yapılmamalıdır. Yüzeydeki bozukluklar uygun macun kullanılarak düzeltilmeli ve macun kuruyup zımparalanmadan herhangi bir işlem yapılmamalıdır. Saten alçılı yüzeylerde boya tüketimini azaltmak ve alçı tozlarını emdirmek için çok ince bir kat **Bianca Sentetik Astar** uygulandıktan sonra **Bianca Mat Sentetik** iki kat halinde uygulanabilir.

B) Eski Boyalı Yüzeyler: Yüzeyde kabarmış, gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyden uzaklaştırılmalı ve tüm yüzey zımparalanmalıdır. Yüzeydeki seviye farklılıklarını gidermek için lokal macunlama yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır. Yüzey durumuna bağlı olarak metal yüzeylerde bir kat **Bianca Antipas**, ahşap ve beton yüzeylerde bir kat sentetik pasta uygulanmalıdır. Yüzeydeki eski boya cinsi bilinmiyorsa ince bir kat **Bianca Sentetik Astar** uygulaması önerilir. Yüzeye uygun astar uygulamasından sonra 12 saat beklenir. Fırça veya rulo ile katlar arasında 24 saat bekleyerek 2 kat **Bianca Mat Sentetik** uygulaması yapılır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Bianca Sentetik Tiner ile % 10 - 15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Toz Tutmama: 4 - 6 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 18 - 22 m² alan tek kat boyanır.

Parlama Noktası

40°C

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P331: Kusturmayın.

-Depolama

- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

