



Sentetik Astar

Sentetik alkid reçine esaslı, yüksek örtme gücüne sahip, astardır.

Uygulanacak Yüzeyler

İçeride ve dışarıda her cins ahşap, duvar, metal son kat boya uygulamasından önce kullanılır.

Özellikleri

- Uygulama yüzeyine mükemmel yapışır.
 - Mükemmel örtme gücüne sahiptir.
 - Düzgün ve pürüzsüz bir üst düzey oluşturur.
- Sentetik bazlı, daha önce boyanmış yüzeyleri son kat uygulamaya hazır hale getirir.

Uygulama

Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

A) Ahşap Yüzeylerde: Bozukluklar varsa macunlama ile düzeltildikten sonra düzgün ve yüksek korumalı bir yüzey elde etmek için **Bianca Ahşap Koruyucu** uygulamasından sonra **Bianca Sentetik Astar** ile tek kat astarlanmalıdır.

B) Metal Yüzeylerde: **Bianca Antipas** uygulamasından sonra **Bianca Sentetik Astar** ile tek kat astarlanmalıdır.

C) İç Yüzeylerde: Duvar yüzeyi saten alçı veya tutkallı macun ile düzleştirilmelidir. Düzleştirilen yüzey 24 - 48 saat kurumaya bırakılmalıdır. Yüzeydeki pürüzler zımpara yapılarak temizlenmelidir. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra **Bianca Sentetik Astar** uygulamasına geçilir.

Ortam koşullarına göre en az 12 saatte son kat uygulanacak hale gelir. 48 saatten sonraki son kat uygulamaları için astar hafif zımparalanarak tozu alınırsa mukavemet artırılmış olur.

İnceltme (Hacimce)

Bianca Sentetik Tiner ile % 10 - 15 oranında inceltiniz. Astarı kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Toz Tutmama: 4 - 6 saat
Sertleşme Kuruması: 8 - 10 saat
Son Kat Uygulama: 12 saat

Astarlanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 18 - 22 m² alan tek kat astarlanır.

Parlama Noktası

38°C

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt.

Zararlılık Sınıflandırması

Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
BHOT Tek. Mrz. 3, H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul Kronik 3, H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri

EUH066: Tekrarlanan maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P304+P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

- P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

