



Bia-Fix GB-25 Gaz Beton Yapıştırma Harcı

Çimento Esaslı Tek Bileşenli Gaz Beton Örgü Harcı

Fayans ve seramik yapıştırılmasında kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, kolay hazırlanan ve uygulanan, çimento esaslı fayans ve seramik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları

İç ve dış cephelerde gaz beton duvar örmede kullanılır.

Özellikleri / Avantajları

- Yapıştırma kuvveti yüksektir,
- Suya, dona, neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır,
- Su buharı geçirgen özelliktedir

- Kolay hazırlanır ve uygulanır,
- Yanmaz.

Teknik Özellikleri

Görünüm	: Gri toz
Kuru Harç Birim Ağırlığı	: 1600±100 kg/m ³
Basınç Dayanımı (28 Gün)	: > 10 N/mm ²
Eğilme Dayanımı (28 Gün)	: > 3 N/mm ²
Su Emme	: < 2kg/m ² h0.5
Su Buharı Geçirgenliği	: μ:15/35
Yangın Tepki	: A1 Sınıfı

Not: Bu değerler +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	: (+5°C) - (+35°C)
Dinlendirme Süresi	: 10 dakika
İşlenebilme Süresi	: >120 dakika
Karışım Oranı	: 7 lt su / 25 kg toz
Harç Sertleşme Süresi	: 48 saat

Yüzeyin Hazırlanması

Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya, kir, deterjan vb. gibi tutunmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır.

Uygulama

- Karıştırma kabına alınan 7 litre su üzerine 25 kg.lık **Bia-Fix GB-25 Gaz Beton Yapıştırma Harcı** yavaş yavaş boşaltılarak toprak kalmayınca kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan malzeme 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.
- Yapıştırma harcı yatay ve düşey yüzeylere taraklı mala ile uygulanır. Yerleştirilen gaz beton üstten ve yandan tokmaklanarak oturtulur.
- Örme işlemi sırasında, kolon ve perdelerin gaz beton bloklarla birleşimi **Bia-Fix GB-25 Gaz Beton Yapıştırma Harcı** ile sağlanmalıdır.
- Direkt güneş ışığı altında, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Hazırlanan harç max. 3 saat içinde tüketilmelidir.

Sarfiyat

1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlıkta uygulandığında)

Ambalaj

25,00 kg kraft torba.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifile, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 8 aydır.

Güvenlik Önlemi / Uyarılar

- +5°C ile +35°C arasında kullanılmalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Yapıştırma işleminden önce gaz beton bloklar su ile nemlendirilmelidir.
- Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyiniz.

Tehlike Uyarıları

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Göz hasarına yol açar.



Güvenlik Uyarıları

-Tedbir

P264: Elleçlemeden sonra elinizi ve gözünüzü iyice yıkayın.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P302+P352 Deri ile teması halinde: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P305 + P351 + P338 Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2018).