



Astaria - Bütün Yüzeyle Yapışan Ekstra Astar

Akrilik reçine esaslı, mükemmel yapışma özelliğine sahip, hızlı kuruyan, ipeksi mat parlaklıkta astar boyadır.

Uygulanacak Yüzeyle

İç ve dış cephelerde demir, çelik, alüminyum, çinko (galvanizli yüzeyle),sert pvc, bakır ve ahşap yüzeylede kullanılır.

Özellikleri

- Demir ve çelik yüzeyle için korozyon önleyicidir.
- Uygulandığı yüzeyle mükemmel yapışır.
- Çabuk kuruma özelliğine sahiptir.
- Üzerine epoksi ve selülozik boyalar rahatlıkla uygulanabilir.
- Selülozik vernikler (nitro selüloz esaslı) için kullanılan incelticilere dayanıklıdır.
- Hava şartlarına dayanıklıdır.
- Kurşun içermez.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyle **Bianca Selülozik Tiner** ile temizlenmeli ve zımpara ile arındırılmalıdır. Yüzeylelerden her türlü toz, kir, yağ vb. uzaklaştırılır. %5-15 oranında **Bianca Selülozik Tiner** ile inceltilen astar, boya tabancası ile tatbik edilir. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Ahşap yüzeyle; Ham ahşap yüzeyle, **Bianca Astaria**'dan önce Bianca Ahşap Koruyucu uygulaması yapılması önerilir. Uygulamada, sert ağaçlar için ağaçtaki nem oranı ortalama %10'u, yumuşak ağaçlar için %13'ü geçmemelidir. İç ve dış cephelerde tek kat uygulama yapılabilir.

Demir ve çelik yüzeylede; Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzeyle sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyleler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

Çinko (galvanizli yüzeyle); Dış cephelerdeki çinko yüzeyle **Bianca Astaria** uygulama yapılması önerilir.

İnceltme (Hacimce)

Bianca Selülozik Tiner ile %5 - 15 oranında inceltme yapılır.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 20 - 30 dakika
Toz Tutmama: 1 - 2 saat
Sertleşme Kuruması: 3 - 4 saat

Astarlanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 11 m² alan tek kat astarlanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar

- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- BHOT. Tek Mrz. 3, H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Cilt Tah. 2, H315: Cilt tahrişine yol açar.
- Ürm.Sis.Tok.2, H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

Önlem İfadeleri

- Tedbir

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.

P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

- Müdahale

P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

P302+P352: Deri ile temas halinde bol sabun ve su ile yıkayın.

P303+P353+P361: Deri ile temas halinde kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkarın, cildinizi su ile durulayın.

P304+P340: Solunduğunda zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P370+P378: Yangın durumunda söndürmek için ABC yangın cihazı kullanın.

P308+P313: Maruz Kalınma veya etkileşme halinde tıbbi yardım alın.

- Depolama

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

- Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

