

## Liquid Diamond - Sıvı Elmas (Parlak-İpek Mat-Mat)



Su bazlı, şeffaf olarak üretilen, suya, kimyasal maddelere ve fiziksel dirence sahip, su yalıtımı amaçlı kullanılan çift bileşenli yeni nesil bir koruyucudur.

### Uygulanacak Yüzeyler

Banyo zemini, mutfak tezgahı, mutfak tezgah arası fayansları, derz araları, seramik/fayans zeminler, parke, laminant, duşakabin gibi su ile temasın yoğun ve fiziksel aktivitenin çok olduğu yerlerde Bianca Stella Boya uygulaması öncesinde (tavsiye edilen) ve sonrasında Bianca Liquid Diamond (Sıvı Elmas) kullanılmalıdır.

### Özellikleri

- Mükemmel yapışma ve yayılma özelliğine sahiptir, kolay uygulanır.
- Yüksek su direncinin yanı sıra yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahiptir.
- Boya öncesi alt kat uygulamasında boyanın ömrünü 2 kat artırır.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, sürtünme, çizilme ve darbelere dayanıklıdır.
- Tam silinebilir ve yıkanabilir özelliktedir.
- Uygulandığı yüzeylere ısı dayanımı ile su, nem ve buhar geçirimsizliği sağlar.
- İki bileşenlidir. Karışım sağlandıktan sonra en fazla 4 saat içinde kullanılmalıdır.
- Su bazlıdır, sarmaz ve kokusuzdur.

### Uygulama

**Bianca Liquid Diamond (Sıvı Elmas)** uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. **Bianca Liquid Diamond (Sıvı Elmas)** iki komponentli bir üründür. Uygulama için A komponenti (büyük amb.) ile B komponenti (küçük amb.) karıştırınız. Yapılan karışımı 4-6 saat içinde kadife vernik rulo yardımı ile yayarak uygulayınız. Kuruyan noktalarda tekrar fırça ve rulo darbesi yapmamaya özen gösterin.

**Bianca Stella Boya üzerine: Bianca Liquid Diamond (Sıvı Elmas)** tek kat (kalın) uygulama yeterlidir. 2. kat tercih edilirse ilk kattan 2-4 saat sonra uygulama yapılabilir.

**Bianca Stella Boya altına: Bianca Liquid Diamond (Sıvı Elmas)** tek kat uygulama yeterlidir. **24 saat** sonra Bianca Stella Boya uygulamasına geçilebilir. (24 saat beklemeden yapılan uygulamalarda çatlama yaşanabilir). Bianca Stella Boya üzerine minimum 2 saat sonra **Bianca Liquid Diamond (Sıvı Elmas)** uygulanmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

### Karışım Ömrü

23 ± 2°C' de 4 - 6 saattir.

### Karışım Oranı (Ağırlıkça)

A Komponent: 3 birim

B Komponent: 1 birim

### İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

### Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 1 saat

Katlar arası uygulama: 2-4 saat

Sertleşme Kuruması: 12 saat

Son kuruma: 24 saat

Uygulama yapılan yüzeyler 1 gün kullanılmamalı, suya maruz kalan yüzeyler ise 2 gün kullanılmamalıdır. İlk 7 gün su birikmesine izin verilmemeli, darbelere karşı korunmalıdır. Bianca Liquid Diamond (Sıvı Elmas) 21 gün sonra kemikleşerek maksimum performansına ulaşır.

### **Uygulanabilen Alan**

600 gramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak, tek katta 8 - 10 m<sup>2</sup>.

### **Depolama**

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

### **Ambalaj**

A+B komponent toplam: 600 gr (450+150)

### **Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri**

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.